



## FICHE TECHNIQUE DAO EFFACABLE LONGUE DUREE EFFACABLE A SEC – DWP001B – DWP002B

Gamme constitué d'un PVC de 100 microns, polymère, pour le blanc et 90 microns, monomère, pour le transparent, enduit d'un adhésif acrylique solvant sensible à la pression. Ecriture au feutre effaçable. Usage intérieur.

### **CARACTERISTIQUES DU FILM :**

	<u>Valeurs indicatives</u>	
• Epaisseur (µm) :	100 (blanc) / 90 (transp.)	
	<u>Valeurs moyennes</u>	<u>Méthodes</u>
• Retrait 168 heures à 70 °C (mm) :	< 0,8	HEXRET001

### **PROTECTEUR:**

- Papier PE siliconé 145 g/m<sup>2</sup> imprimé Hexis gris.
- Stable aux variations hygrométriques.

### **PROPRIETES ADHESIVES :**

(Valeurs moyennes mesurées à édition de la fiche technique)

	<u>Valeurs moyennes</u>	<u>Méthodes</u>
• Pelage 180° sur verre (N/25 mm) :		HEXFTM001
20 minutes d'application	21	
24 heures d'application	23	
• Pégosité / tack immédiat (N/25 mm) :	19	HEXFTM009
• Release (N/25 mm) :	0,2	HEXFTM003

### **ADHESIF :**

- Acrylique base solvant.
- Adhésion immédiate et permanente, accepte la pose humide.

## **GUIDE D'UTILISATION :**

- Température de pose recommandée minimum : +15 °C.
- Plage des températures d'utilisation : +15 °C à +30 °C.
- Du fait de leur composition, les films effaçables longue durée sont des produits fragiles qui nécessitent d'être :
  - transportés à plat ou être enroulés autour d'un mandrin,
  - coupés avec une lame de cutter neuve,
  - appliqués sans utilisation d'un papier / tape de transfert,
  - en cas de laizes multiples appliquées par superposition, de bien ajuster la position de la laize supérieure avant le retrait du liner et l'application,
  - appliqués uniquement sur des surfaces planes,
  - appliqués sans tension excessive sur un support,
  - laissé exempt de tout recouvrement de film adhésif quel qu'il soit.
- Feutres effaçables à sec utilisables :

<b>Artline®</b> Easymark	<b>Foray®</b> Whiteboard Markers
<b>Bic Velleda®</b> Whiteboard Markers	<b>Franken</b> mag write
<b>Bic Velleda®</b> Whiteboard metallic Markers	<b>Niceday®</b> whiteboard markers, réf. I 640275
<b>Bic Velleda®</b> Whiteboard Clic	<b>Pentel</b> Maxiflo
<b>Bic Velleda®</b> Whiteboard Grip	<b>Pentel</b> Easyflo
<b>Bic Velleda®</b> Liquid Ink	<b>Pilot®</b> Wytebord Marker
<b>Bic Stephens®</b> Whiteboard	<b>Q-Connect®</b> whiteboard marker
<b>Edding®</b> EcoLine, réf. 28/4S – Whiteboard marker set	<b>Texta®</b> Whiteboard
<b>Edding®</b> 360 XL board marker	<b>Tratto</b> Memo
<b>Edding®</b> 363 board marker	<b>TÜL</b> dry erase
<b>Expo®</b> dry erase	

- Les écritures n'excédant pas 3 mois s'effacent facilement au chiffon sec.
- Retrouve aisément sa propreté d'origine avec un nettoyant pour vitres.
- Usage intérieur uniquement, non résistant aux UV.
- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

**STOCKAGE :**

- Durabilité au stockage (avant application) :  
1 an lorsque stocké non ouvert dans le conditionnement d'origine à une température comprise entre 15 °C et 25 °C et entre 30 % à 70 % d'humidité relative.

**DURABILITE :**

- Exposition verticale intérieur, non écrit :  
Transparent : 2 ans.  
Blanc : 5 ans.

**REMARQUES :**

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage.

Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).