



FICHE TECHNIQUE FILM DE PROTECTION AUTO 10 TI

Film de protection solaire gamme automobile **thermoformable**. Pose intérieure.
Couleur : Titane foncé.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

	<u>Valeurs moyennes</u>
• Epaisseur sans liner (µm) :	50
• Rejet de l'énergie solaire (%) :	75
• Transmission de lumière (%) :	12
• Réflexion de lumière visible (%) :	22
• Transmission UV maxi (%) :	1

COMPATIBILITES DU FILM :

Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Non
Double vitrage clair	Non
Double vitrage teinté	Non

CONDITIONNEMENT :

Rouleaux suspendus.

1523mm de laize	30,5ml de long
1523mm de laize	15ml de long

GUIDE D'UTILISATION :

- Toujours manipuler avec les mains propres et sèches lors du stockage.
- Retirer le liner toujours au dernier moment avant la pose, et maroufler le film aussitôt suivant les méthodes de formation HEXIS.
- L'adhésion est quasi-immédiate, ne plus le retirer une fois appliqué.
- Adhésion sur verre, sauf supports granuleux.
- Protection anti UV intégrée dans le polyester.
- Revêtement anti-rayures : longévité et nettoyage facile.
- Le test anti-rayure est réalisé lors de chaque production.
- Pose intérieure.
- Film thermoformable dans un seul sens.
- **Pose interdite sur les vitres latérales avant et sur le pare-brise.**
- Utilisation des outils spécifiques à la pose automobile seulement.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant application).

1 an lorsque stocké entre 15°C et 25°C à 50% d'humidité relative en position horizontale dans un endroit exempt de poussière.

DURABILITE :

- Exposition verticale.
5 ans (Si pose par un applicateur agréé HEXIS).

REMARQUES :

La très grande diversité des vitrages et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Une étude de compatibilité verre/film doit être demandée en cas de doute.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits.

Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexisgroup.com.