



## FICHE TECHNIQUE FLEX DAO FLEX DAO SERIE 200

Film polyuréthane de 90 microns, fin, mat et étirable, adapté pour des applications à chaud sur textile, sauf nylons enduits, tissus sublimés et Lycra®.

### **CARACTERISTIQUE DU FILM :**

#### Valeur moyenne

- Epaisseur film + adhésif (µm) : 90

### **PROTECTEUR :**

- Dorsale polyester 100 µm.

### **GUIDE D'UTILISATION :**

- Il est conseillé d'appliquer sur un tissu préalablement lavé.
- Bonne adhésion sur coton. Pour tout autre tissu, faire un essai de résistance du tissu à la température de presse et de compatibilité du Flex DAO avec le tissu.
- Ne pas utiliser sur nylon enduit, sur tissus sublimés et Lycra®.
- Découper une image en miroir.
- Echeniller après la découpe.
- Préchauffer la presse et le textile avant l'application. 160 °C 3s.
- Température de pressage à 160 °C pendant 20 secondes.
- Enlever délicatement le protecteur (liner) après le passage sous la presse à tiède ou à froid (Température du textile comprise entre 30 °C et 60 °C).
- Après pressage, attendre 24 heures minimum avant de laver.
- Lavage à 40 °C maximum. Lavage à l'envers. Utiliser des produits de lavage sans javel.
- Repasser le tee-shirt à l'envers.
- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du FLEX DAO, vous reporter à sa fiche pratique dans la catégorie « FILMS TEXTILES » dans Espace Pro/Fiches de pose du site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com)

### **STOCKAGE :**

- Durabilité au stockage (avant application) :

1 an lorsque stocké non ouvert dans son emballage d'origine à une température comprise entre 15 °C et 25 °C et entre 30 % et 70 % d'humidité relative.

### **REMARQUES :**

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).