



FICHE TECHNIQUE DAO GAMME P6000 -PET METALLISE

Gamme constituée d'un PET métallisé de 50 microns d'épaisseur, enduit d'un adhésif acrylique sensible à la pression. Destinée à la découpe assistée par ordinateur. Aspect Or, Argent ou Aluminium brossé.

Ce film est destiné à une application sur surfaces planes et lisses.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

	<u>Valeurs moyennes</u>	<u>Méthodes</u>
• Epaisseur du film (µm) :	50	
• Retrait 168 heures à 70 °C (mm) :	< 0,2	HEXRET001
• Opacité (%) :	> 99	HEXOPA001

PROTECTEUR :

- Papier Kraft siliconé à 137 g/m², imprimé HEXIS bleu.
- Stable aux variations hygrométriques.

PROPRIETES ADHESIVES :

(Valeurs moyennes mesurées à édition de la fiche technique)

	<u>Valeurs moyennes</u>	<u>Méthodes</u>
• Pelage 180° sur verre (N/25 mm) :		HEXFTM001
20 minutes d'application	12	
24 heures d'application	16	
• Pégosité / tack immédiat (N/25 mm) :	12	HEXFTM009
• Release (N/25 mm) :	0,05	HEXFTM003

ADHESIF :

- Acrylique base solvant.
- Adhésion immédiate et permanente, accepte la pose humide.

GUIDE D'UTILISATION :

- Température de pose minimum recommandée : +10 °C.
- Application sur surfaces planes et lisses.
- Transfert des films avec les tapes suivants :

		FILMS		
		P6871B (or)	P6870B (alu brossé)	P6877 (argent)
TAPES	HEX100		✓	✓
	HEX860	✓	✓	✓
	HEX900		✓	✓
	HEX901	✓	✓	
	HEX902		✓	✓
	HEX904		✓	✓
	HEX905	✓	✓	✓
	HEX910	✓	✓	
	HEX915	✓	✓	
	HEX930	✓	✓	✓
	HEX955	✓	✓	✓

- Le transfert doit être réalisé en retournant l'ensemble Liner / Tape / Film (Tape dessous, liner dessus) et en effectuant le retrait du liner seul tout en maintenant le Tape à plat.
- La surface Or, Argent ou Aluminium brossé non adhésivé des P6000 est sensible à toute projection d'alcool, d'acide ou d'acétone.
- Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant application) :
2 ans lorsque stocké non ouvert dans son emballage d'origine à une température comprise entre 15 °C et 25 °C et entre 30 % et 70 % d'humidité relative.

DURABILITE : (climat Europe centrale)

Couleurs	Code	Durabilités indicatives	
		Exposition verticale intérieure	Exposition verticale extérieure
Or	P6871B	5 ans	6 mois
Argent	P6877B	5 ans	1 an
Aluminium brossé	P6870B	5 ans	1 an

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage.

Les méthodes de mesures des normes citées ont servi de base à l'élaboration de nos propres méthodes de mesures disponibles sur demande. Nous vous invitons à nous consulter pour obtenir la dernière instruction en vigueur. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.