



FICHE TECHNIQUE FILM DE PROTECTION

BSOR20x2

Film de protection solaire et d'occultation. Pose à l'extérieur.

Couleur : Argent réfléchissant.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Valeurs moyennes

(valeurs pour un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm)

- Rejet de l'énergie solaire (%) : 80
- Transmission de lumière visible (%) : 18
- Réflexion de lumière visible (%) : 59
- Transmission UV (%) : 1

COMPATIBILITES DU FILM : (application verticale)

Type de vitrage		Compatibilité
Simple vitrage	Clair	Oui
	Teinté	Oui
	Feuilleté Clair	Oui
Double vitrage	Clair	Oui
	Teinté	Oui
	Feuilleté Clair	Oui
	Faible émission (remplissage gaz inerte)	Oui

GUIDE D'UTILISATION :

- Toujours manipuler avec les mains propres et sèches lors du stockage.
- Température minimum de pose : +5 °C.
- Retirer le liner toujours au dernier moment avant la pose, et maroufler le film aussitôt suivant les méthodes de formation HEXIS.
- Détérioration définitive de la structure et de l'aspect du film si retiré après l'application.
- Adhésion sur verre, sauf supports granuleux.

- Protection anti UV.
- Revêtement anti-rayures.
- Pose à l'extérieur.
- Protéger les bords du films à l'aide joint de scellement type joint d'étanchéité silicone.
- Utilisation des outils spécifiques à la pose bâtiment seulement.

RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du BSOR20x2, vous reporter à la fiche pratique dans Espace Pro/Fiches de Pose catégorie « Film solaire et Protection » sur notre site www.hexis-graphics.com.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant utilisation) :
1 an lorsque stocké entre 15 °C et 25 °C à 50 % d'humidité relative en position horizontale dans un endroit exempt de poussière.

DURABILITE : (Europe centrale)

- Exposition verticale : 10 ans (sans craquèlement, ni jaunissement, ni démétalisation du film).

GARANTIE :

- Garantie de base :
HEXIS garantit ses films 1 an à compter de la date de réception de la matière par le client, contre les défauts* de fabrication, malfaçon et d'expédition (à l'exception des dommages de la responsabilité du transporteur) suivant les conditions énumérées dans le document garantie « Base »** (LAB.DOC.002).
- Garantie avancée :
HEXIS garantit le film BSOR20x2 3 ans après qu'une étude de compatibilité entre support et film ait été réalisée, que les zones d'ombre responsables des chocs thermiques aient été correctement identifiées, que le client / l'applicateur se soit assuré que le film convient à l'usage auquel il est destiné avant toute application du produit et qu'un contrat de garantie « avancée »** (LAB.DOC.003) ait été souscrit par le client auprès d'HEXIS.

*Dès lors que le défaut signalé aura été reconnu comme tel par HEXIS.

**Documents disponibles sur le site internet www.hexis-graphics.com.

REMARQUES :

La très grande diversité des vitrages et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Une étude de compatibilité verre/film doit être demandée en cas de doute.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits.

Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.